

LATERIZI VALPESCARA S.R.L.

P.I. 00092230697

Sede legale e impianto: Via Aterno, 259 - brecciarola di Chieti (CH)

Tel: (+39) 0871 684140 - 0871 684961 - Fax: (+39) 0871 684249

http://www.laterizivalpescara.it - commerciale@laterizivalpescara.it



23

UNI EN 771-1: 2015

Specifica per elementi per muratura - Parte 1: elementi per muratura in laterizio

Categoria II, LD, 250 x 300 x 190

Denominazione commerciale del prodotto TP30K-19:

Blocco modulare M600 Ecoporizzato - Tamponature a fori verticali 300 x 250 x 190




Tabella configurazione

Percentuale dei vuoti	60%
Spessore pareti esterne	≥ 8 mm.
Spessore setti interni	≥ 6 mm.
N° fori di presa	2
Area max. foro di presa	≤ 3.500 mm ²

• Dimensioni (lunghezza L, Larghezza W, Altezza H)	mm.	250 x 300 x 190	
• Tolleranze dimensionali			
◦ Categoria di tolleranza	//	Tm=10	
◦ Categoria di campo	//	R1	
◦ Planarità	mm.	NPD	
◦ Parallelismo nel piano	mm.	NPD	
• Configurazione	Gruppo	G3	
• Resistenza alla compressione		Media	Caratteristica
◦ ⊥ facciabase	N/mm ²	12,00	10,00
◦ ⊥ testa	Spess.25 N/mm ²	2,50	2,00
◦	Spess.30 N/mm ²	2,50	2,00
◦ Categoria		II	
• Stabilità dimensionale: spostamento dovuto all'umidità	mm/m	NPD	
• Forza di adesione malta-laterizio - (Secondo En 998-2 App. C)	N/mm ²	0,3	
• Contenuto di Sali solubili attivi	Categ.	S0 da non lasciare esposto	
• Reazione al fuoco	Euroclasse	A1	
• Assorbimento di acqua	//	da non lasciare esposto	
• Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	μ	10	
• Isolamento diretto al suono aereotrasportato			
◦ Massa volumica a secco lorda	kg/m ³	650	
◦ Categoria di tolleranza	//	D1	
• Conducibilità termica equivalente	W/mk	0,222 (spessore 250) 0,129 (spessore 300)	
• Durabilità gelo-disgelo	//	NPD	
• Sostanze pericolose	//	Assenti	